

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ABS TR 106** 厂商: **SO.F.TER. SPA** 品牌: **Abistir**

材料标识	ABS	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Abistir	材料特性	阻燃、抗静电、耐热
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.06	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.50	%
熔融流动指数			
220°C / 10Kg	ASTM D1238	9.00	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	45	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2300	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	18	J/m
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	180	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度	ASTM 1525	104	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.60 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			
螺筒后部温度		190-230	°C
螺筒中部温度		190-230	°C
螺筒前部温度		190-230	°C

模具温度		50-60	°C
------	--	-------	----