

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **EVA E418** 厂商: **杜邦 Dupont** 品牌: **Bynel**

| | | | |
|------|------------------------|------|-------------------|
| 材料标识 | EVA | 颜色 | 本色/Natural colour |
| 厂商品牌 | Bynel | 用途 | 食品接触应用 |
| 材料特性 | 滑动 | 材料形状 | 颗粒状/Resin |
| 加工方式 | 挤出成型/Extrusion molding | | |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---------------|------------|-------|-------------------|
| 比重 | ASTM D792 | 0.95 | g/cm ³ |
| 熔融流动指数 | | | |
| 190℃ / 2.16Kg | ASTM D1238 | 11.00 | g/10min |

| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|--------|-----------|----|----|
| 维卡软化温度 | ASTM 1525 | 42 | °C |

| 挤出成型条件 | | 建议值 | 单位 |
|---------|--|-----|----|
| 第1气缸区温度 | | 130 | °C |
| 第3气缸区温度 | | 240 | °C |
| 第5气缸区温度 | | 240 | °C |
| 模具温度 | | 240 | °C |