

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **EVA PE PE20** 厂商: **韩华道达尔 Hanwha Total** 品牌:

材料标识	EVA	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌		用途	薄膜 和 帽子/盖子/瓶塞
材料特性	Antiblock 软件、滑动、抗氧化剂、良好的密封性能	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	吹塑成型/Blow molding 浇铸成型/Cast molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.92	g/cm ³
熔融流动指数			
°C / Kg	ASTM D1238	2.70	g/10min

光学性能	测试标准	数据	单位
雾度 μm	ASTM D1003	20	%

热性能	测试标准	数据	单位
线膨胀系数			
脆化温度	ASTM D746	-70.0	°C

挤出成型条件		建议值	单位
第1气缸区温度		185	°C
第3气缸区温度		200	°C
模具温度		170-180	°C