

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **FEP FEP 9302** 厂商: **杜邦 Dupont** 品牌: **Teflon**

|      |                        |      |   |
|------|------------------------|------|---|
| 材料标识 | FEP-V0                 | 颜色   | 本色/Natural colour   |
| UL编号 | <b>E54681</b>          | 厂商品牌 | Teflon  |
| 用途   | 衬里 电缆护套 电线电缆应用 管道 管道系统 | 材料特性 | 低摩擦系数 共聚物 良好的柔韧性 耐化学性良好 耐气候影响性能良好 耐热性高 韧性良好 食品接触的合规性 吸潮性差 |
| 材料形状 | 颗粒状/Resin              | 加工方式 | 挤出成型/Extrusion molding 吹塑成型/Blow molding                  |

| 硬度  | 测试标准       | 数据 | 单位 |
|-----|------------|----|----|
| 邵氏D | ASTM D2240 | 56 |    |

| 机械性能  | 测试标准      | 数据(常态) | 单位  |
|-------|-----------|--------|-----|
| 拉伸强度  |           |        |     |
| 23°C  | ASTM D638 | 30     | Mpa |
| 断裂伸长率 |           |        |     |
| 23°C  | ASTM D638 | 330    | %   |

| 电气性能     | 测试标准      | 数据   | 单位    |
|----------|-----------|------|-------|
| 绝缘强度     |           |      |       |
| 0.250 mm | ASTM D149 | >100 | KV/mm |

| 阻燃性  | 测试标准  | 数据 | 单位  |
|------|-------|----|-----|
| 防火等级 | UL-94 | -  | V-0 |