

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: LLDPE 3560 DW 厂商: 舒尔曼 A.Schulman 品牌: ICORENE

材料标识	LLDPE	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	ICORENE	用途	水管 管道 饮用水
材料特性	良好的抗紫外线能力 紫外线稳定	材料形状	粉末状/Powder
加工方式	挤出成型/Extrusion molding 滚塑成型/Roll forming		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.935	g/cm ³
熔融流动指数			
190°C / 2.16Kg	ASTM D1238	5.0	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏D	ASTM D2240	55	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	17	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	650	Mpa
悬壁梁无缺口冲击强度			
落锤冲击	内部方法	170	J

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		55	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	HB

挤出成型条件		建议值	单位
第1气缸区温度		210-220	°C
第3气缸区温度		220-230	°C
第5气缸区温度		220-230	°C
模具温度		220-230	°C