

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **LLDPE 4125** 厂商: **杜邦 Dupont** 品牌: **Bynel**

材料标识	LLDPE	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Bynel	用途	薄膜 吹塑成型应用 袋子 管道 片材 容器 铸造薄膜
材料特性	良好粘结性	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	挤出成型/Extrusion molding 吹塑成型/Blow molding 热成型/Thermoforming		

挤出成型条件		建议值	单位
第1气缸区温度		160-160	°C
第3气缸区温度		235-235	°C
第5气缸区温度		260-260	°C
模具温度		260-260	°C