

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 B3WGM24 BK30564** 厂商: **巴斯夫 BASF** 品牌: **Ultramid**

材料标识	PA6-GF30%-MD30%	颜色	黑色/Black
厂商品牌	Ultramid	用途	汽车行业 和 外壳
材料特性	坚硬、良好的尺寸稳定性、耐化学品	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.37	g/cm ³
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	7.20	%
(23°C, 50RH)	ISO 62	2.30	%

硬度	测试标准	数据	单位
球压硬度	ISO 2039-1	205	Mpa

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	215	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	195	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	220	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	3.6E-5	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	1.0E+13	Ω.cm
耗散因数	IEC 60250	400	V

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.60 mm	

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80	°C
干燥时间		2.0-4.0	Hr

水份含量		0.15	%
注塑温度			
模具温度		80-90	°C