

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA66 A216TV33 BLACK1N** 厂商: 索尔维 **Solvay** 品
牌: **TECHNYL**

材料标识	PA66-GF33%	颜色	黑色/Black
厂商品牌	TECHNYL	用途	汽车行业
材料特性	热稳定性	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.40	g/cm ³

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	255	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	263	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	2.3E-5	cm/cm / °C

注塑成型条件	建议值	单位
干燥温度	80.0	°C
水份含量	0.20	%
注塑温度		
螺筒后部温度	260-270	°C
螺筒中部温度	270-280	°C
螺筒前部温度	280-290	°C
模头温度	280-290	°C
模具温度	60-80	°C