

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: PC PC-15GF/10T-2S FR V0 BK702 厂商: 普立万 Polyone 品
牌: LubriOne

| | | | |
|------|---------------------|------|------------------------|
| 材料标识 | PC-PTFE10%-GF15%-V0 | 颜色 | 黑色/Black |
| 厂商品牌 | LubriOne | 材料特性 | 经润滑.无卤阻燃 |
| 材料形状 | 颗粒状/Resin | 加工方式 | 注射成型/Injection molding |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-----------|------|-------------------|
| 比重 | ASTM D792 | 1.35 | g/cm ³ |

| 机械性能 | 测试标准 | 数据(常态) | 单位 |
|-----------|-----------|--------|-----|
| 拉伸强度 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 95 | Mpa |
| 弯曲强度 | | | |
| 23°C | ASTM D790 | 140 | Mpa |
| 弯曲模量 | | | |
| 23°C | ASTM D790 | 4050 | Mpa |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | | | |
| 23°C | ASTM D256 | 150 | J/m |

| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|-------------|------|-----|----|
| 热变形温度 | | | |
| 1.80MPa 未退火 | | 135 | °C |

| 电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-----------|----------|------|
| 表面电阻 | ASTM D257 | >1.0E+12 | Ω.cm |

| 阻燃性 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-------|---------|-----|
| 防火等级 | UL-94 | 3.20 mm | V-0 |

| 注塑成型条件 | | 建议值 | 单位 |
|--------|--|----------|----|
| 干燥温度 | | 110 -130 | °C |
| 干燥时间 | | 4-6 | Hr |
| 注塑温度 | | | |
| 模具温度 | | 80-120 | °C |