

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PMC PMC T 33** 厂商: **长春 CCP** 品牌: **LONGLITE**

材料标识	PMC-V0	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E59481	厂商品牌	LONGLITE
材料特性	阻燃 耐化学品 加工性能良好 耐候性好 耐磨	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	模塑成型/Moulding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.37	g/cm ³
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	0.50	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	55	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	75	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	23	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		155	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ASTM D4591	170	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	ASTM D257	1.0E+12	Ω.cm
表面电阻	ASTM D257	1.0E+10	Ω.cm
绝缘强度			
2.00 mm	ASTM D149	10	KV/mm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	HB