

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **POM CF702** 厂商: **韩国可隆 KOLON** 品牌: **KOCETAL**

材料标识	POM-CF10%	颜色	黑色/Black
厂商品牌	KOCETAL	材料特性	添加碳纤维 高刚性 导电
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.43	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.9	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	0.22	%
熔融流动指数			
°C / Kg	ASTM D1238	10	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	87	M (Scale)

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	80	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	4	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	110	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	47	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 退火	ASTM D648	160	°C
维卡软化温度			
熔融温度		166	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	HB	1.5mm

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -90	°C
干燥时间		3	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		160-170	°C
螺筒中部温度		170-190	°C
螺筒前部温度		190-200	°C
模具温度		60-80	°C