

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PPA A-1565 HS** 厂商: **索尔维 Solvay** 品牌: **Amodel**

材料标识	PPA-GF/MD65%	颜色	黑色/Black
厂商品牌	Amodel	用途	汽车应用程序;汽车引擎盖下面;外壳;工业应用,工业零部件,泵部件
材料特性	良好的耐化学性、低翘曲、良好的尺寸稳定性、高耐热性	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.90	g/cm ³

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	138	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	1.0	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	19700	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	211	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	9100	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	3.4	kJ/m ²
简支梁无缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eU	44	kJ/m ²
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1A	4.0	kJ/m ²
悬臂梁无缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1U	32	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	271	°C

维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	311	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		120	°C
干燥时间		4.0	Hr
水份含量		0.045	%
注塑温度			
螺筒后部温度		300-320	°C
螺筒前部温度		310-330	°C
模具温度		135	°C