

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PTFE F284** 厂商: **索尔维 Solvay** 品牌: **Polymist**

材料标识	PTFE	颜色	白色/White
厂商品牌	Polymist	用途	添加剂/色母粒
材料形状	粉末状/Powder		

物理性能	测试标准	数据	单位
平均颗粒尺寸 - D50	内部方法	9.00	μm
Bulk Density	ASTM D4895	400	g/l

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度			
熔融温度	ASTM D3418	325	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		120	°C
干燥时间		4.0	Hr
水份含量		0.045	%
注塑温度			
螺筒后部温度		310-330	°C
螺筒中部温度		320-340	°C
螺筒前部温度		320-340	°C
模具温度		160	°C