

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **SEBS G7705 GI-B** 厂商: **科腾 Kraton** 品牌: **KRATON**

材料标识	SEBS	颜色	黑色/Black
厂商品牌	KRATON	用途	一般目的
材料特性	高强度、可加工型良好、耐臭氧性能、耐热性高、柔软	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding 挤出成型/Extrusion molding 热成型/Thermoforming		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.20	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	1.7	%

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏A	ASTM D2240	44	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	4.14	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	700	%
撕裂强度			
垂直方向		17.5	KN/m

热性能	测试标准	数据	单位
线膨胀系数			
脆化温度	ASTM D746	-52.8	°C

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			
螺筒后部温度		193-204	°C
螺筒前部温度		204-216	°C
模头温度		216-232	°C
模具温度		26.7-65.6	°C