

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **TPO 727** 厂商: **利安德巴塞尔 LyondellBasell** 品牌: **DEXFLEX**

材料标识	TOP	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	DEXFLEX	用途	汽车领域的应用 汽车外部零件
材料特性	刚性良好 可加工性良好 耐低温撞击 耐气候影响性能良好 适于粉刷	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	0.97	g/cm ³
熔融流动指数			
230℃ / 2.16Kg	ISO 1133	14	cm/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23℃	ISO 527-2	19	Mpa
弯曲模量			
23℃	ISO 178	1320	Mpa

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			
螺筒后部温度		193-227	℃
螺筒中部温度		193-227	℃
螺筒前部温度		193-227	℃
模头温度		193-227	℃
模具温度		18-49	℃